
i-Form® FLEXIBLES DICHTUNGSBAND







EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE



Formstabil - i-Form® ist formstabil, wie vom Verleger gewünscht.

Flexibel - i-Form® ist biegbar und dehnbar bis 62% in der Länge und 22% in der Breite.

Sicher - i-Form® ist zuverlässig und stabil.

Wasserdicht - i-Form® ist wasserdicht.

Schnell und Leicht - i-Form® ist ein leichtes Material und daher schnell und einfach verlegbar.

Butylstreifen - i-Form® hat an der Unterseite einen Butylstreifen für einen sicheren Anschluss auf verschiedenen Dachprofilen und Untergründen.

MATERIAL-SPEZIFIKATIONEN

Dicke - 1.9 mm (Standarddicke)

Gewicht - 3.24 kg / m^2

Farbe - Schwarz / Grau / Rot (Andere Farben auf Anfrage.)

PRÜFERGEBNISSE

I-Form® ist geprüft nach DIN 7864

- Stabilität des Materials gemäß ISO 6502:1999
- Ziehstärke gemäß ISO 37:2005, Cor. 1:2008, Typ 2
- Reißwiderstand gemäß ISO 34-1:2010, Methode C
- Alterungstest gemäß ISO 188:2007, Methode A
- Änderung von Ziehstärke und Dehnbarkeit nach Bruch unter simulierten Wettereinflüssen, Xenon Test, ISO 4892-2:2006(E), Methode B
- Ozon-Resistenzprüfung nach 14 Tagen Lagerung im Wasser; Prüfbedingungen 20% elastisch, 40°C, 200 pphm, 200 Stunden
- Kältetest: 7 Tage bei -30 °C. Prüfberichte sind auf Anfrage erhältlich.

STANDARDGRÖSSEN

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

BREITE	LÄNGE	GEWICHT
100 mm	10 m	3,20 kg
150 mm	10 m	4,85 kg
200 mm	10 m	6,46 kg
250 mm	10 m	8,09 kg
300 mm	10 m	9,70 kg
400 mm	10 m	12,93 kg
500 mm	10 m	16,16 kg
600 mm	10 m	19,40 kg
1000 mm	10 m	32,33 kg